

BORON 100 (BOR YAĞ)

BORON 100 parafinik esaslı mineral baz yağlı ile üretilen su ile karıştırıldığında çok iyi emülsiyon veren, genel maksatlı, yüksek kaliteli metal işleme sıvısıdır. Soğutmanın yağlamadan daha iyi olduğu tüm tatbikatlarda su ile 1/20 oranında karıştırılarak kullanılan çok amaçlı işleme yağdır.

Kullanım Yerleri

Torna, freze ve talaşlı imalat için kaydırma efekti fazla olan bu yağ aynı zamanda makine aksamını çok iyi bir şekilde pasa karşı korur. Demir ve demir harici metallerin işlenmesi dışında muhtelif deri tabaklama işlemlerinde, ateşe dayanıklı hidrolik yağ olarak elektro ark ocaklarında, anti-korozif maksatla da su devrelerinde kullanılabilir.

Teknik Özellikleri

- Bakteri önleyici kimyasallar ile emülsiyonun uzun ömürlü olmasını sağlar,
- Emülsiyon stabilitesinin yüksek olmasından dolayı sert sularda dahi kolayca emülsiyon yapar,
- Mükemmel soğutma sağlar,
- Metal yüzeylerin paslanmasına engel olur,
- Kesici takımların ömrünü uzatır
- Nitrit, nitrat ve fenol içermez.

Tipik Özellikleri

Görünüş	Sarı-berrak
Emülsiyon %5	Süt emülsiyon – 24 saat tam homojen
pH %5	-9.5 ± 0.5
Korozyon Testi %3	0/0 Geçer
Yoğunluk 15 °C (g/ml)	0.920
Alevlenme Noktası °C	>100
Solvent	Su ile her oranda karışabilir

Ambalaj Şekli

16 kg	TENEKE
180 kg	VARİL

Depolama: Orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak 5 °C'nin üstünde kapalı ve muhafazalı bir yerde depolanmalıdır.

Uyarılar: Ciltle ve gözle teması engelleyiniz. Yağın kanalizasyona, kanallara ve nehirlerle karışmasını kum, toprak veya uygun bir bariyerle engelleyin. Bu mümkün olmadığı halde yerel yönetimlere haber verin.

Uyarılar ve Öneriler

Atık yağı; toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağı toplama merkezine teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz, sürekli ve uzun süreli temaslardan kaçınınız. Yutulduğunda zorla kusturmayınız, tıbbi yardım isteyiniz. Güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Kapalı alanda muhafaza ediniz, nemli ve rutubetli ortamlarda bulundurmuyunuz.

Raf Ömrü:

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

ISO- 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile üretimini yapmakta olduğumuz tüm ürünlerimizin teknik özelliklerini ve firmamıza ait muhtelif bilgilerini bölge temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz. Yukarıdaki özellikler ürünün tipik özellikleridir üretimden üretime değişebilir.